



Ce tableau est le fruit de différentes recherches et en évolution constante. Tous vos commentaires, questions, apports d'expérience, sont plus que bienvenus, à l'adresse filiere laine@laines.be. Il va sans dire qu'il est là pour rendre service et n'engage en rien la Filière laine :-). Toutes les sources sont mentionnées dans le 3ème onglet et font l'objet de codes de couleur. Attention, les standards d'une race peuvent être très différents de la réalité, en raison du désintérêt de la sélection sur base de la laine.

Races les plus présentes en Grande Région, autres races	Couleur	Présence de jarre	Longueur (cm)	Longueur (doc plus récents)	Feutrabilité	Finesse (microns)	Finesse en microns (données plus)	Gonflant	Elasticité	Poids moyen de la toison en suin en kg (Béliers)	Poids moyen de la toison en suin en kg (Brebis)	Poids moyen de la toison en suin en kg (données plus récentes)	Rendement moyen après lavage	Rendement moyen après lavage, données plus récentes
Alpine ou Embrunaise	blanc	non	9			25,55-27,5				3	2 à 2,5		42%	
Aure et Campan ou Auroise	blanc-grisâtre		5 à 7			25,55-27,5				3	2,2 à 2,5		50%	
Avranchin	blanc		14 à 17			27,5-29,65				6 (6)	3,5 à 5 (6)		47 à 50%	
Basco-Bearnaise	blanc parfois teintée de roux		plus de 10 cm	18 à 20		Épaisse (40)				2,5 à 3	1,7 à 2		55 à 64 %	
Berrichonnes de l'Indre	blanc	non	4,5			23,75-25,55			oui	2,5	1,5		47	
Berrichonnes du Cher	blanc		7			25,55-27,5	25			4 à 5	2,5 à 3		52 à 56 % troupeaux	50
Bizets	gris-brun	oui	5 à 7		Bonne	25,55-27,5	28 à 32	oui		2 à 2,5	1,5		47	50
Blanche du Massif central	blanc		5 à 7	4 à 6		26,52		oui		1,5 à 2,5	1,1 à 1,5		40 à 50	
Bleu du Maine	blanc	non	5 à 10		Faible	27,5 à 29,65	26 à 31			5 à 6	4 à 4,5	3,75 à 6	60	
Boukhara ou Karakul	gris avec du noir aux extrémités													
Boulonnaise	blanc		mèches longues			25,55-27,5				6 à 7	4		45 à 48 (jusque 58 % pour les brebis en plein air)	
Brigasque	blanc	oui	mèches longues			Épaisse				/	2			
Causse du lot	blanc	oui	mèches longues	12		27,5 à 29,65			oui	2,5 à 3	1,8 à 2,5		52 à 54	
Charmoise	blanc		entre 15 et 20			25,55 à 27,5	25			3	2		40 à 43% troupeaux en bergerie ; 53 à 56 % troupeaux en plein air	45
Corse	couleurs variées (blanche, noire, roux, grise,...) mais le blanc domine	oui	25			35				1,5	1		55	
Cotentin	blanc		15			29,65				5 à 7	3 à 5		jusque 60	
Entre-Sambre et Meuse	blanc		jusque 20 cm		Bonne	Moyenne		oui		2 à 3				
Est à laine Mérinos	blanc	non	7 à 9		Bonne	21,8 à 22,15	15 à 30		oui	6,5 à 7,5	4 à 5	4,5 à 6,25	47 à 50	
Hampshire (ou Hampshire Down)	blanc		5 à 10		faible	24-33			oui	2,25 à 3		2 à 4,5	50 à 60	
Heidschnuke	gris	oui	25 cm (poil extérieur), 6 cm (duvet)			Épaisse				2 à 4				
Île de France	blanc	non	12 à 14	7 à 9	Bonne	23 à 27	23 à 30			5 à 6 (parfois 8)	4 à 4,5	3 à 6	43 à 48	45
Lacaune	blanc	oui	4,5		Bonne	23,75 à 25,55		oui		2,5	1,5	1	30 à 35 %	
Laitier belge	blanc		12		Moyenne	Fine				2				
Landaise	très variées				Bonne	épaisse				1,2 à 1,3	0,6 à 1			



Ce tableau est le fruit de différentes recherches et en évolution constante. Tous vos commentaires, questions, apports d'expérience, sont plus que bienvenus, à l'adresse filiere laine@laines.be. Il va sans dire qu'il est là pour rendre service et n'engage en rien la Filière laine :-). Toutes les sources sont mentionnées dans le 3ème onglet et font l'objet de codes de couleur. Attention, les standards d'une race peuvent être très différents de la réalité, en raison du désintérêt de la sélection sur base de la laine.

Races les plus présentes en Grande Région, autres races	Couleur	Présence de jarre	Longueur (cm)	Longueur (doc plus récents)	Feutrabilité é	Finesse (microns)	Finesse en microns (données plus)	Gonflant	Elasticité	Poids moyen de la toison en suin en kg (Béliers)	Poids moyen de la toison en suin en kg (Brebis)	Poids moyen de la toison en suin en kg (données plus récentes)	Rendement moyen après lavage	Rendement moyen après lavage, données plus récentes
Landes de Bretagne	blanche ou noire	oui	6 à 10			30				2,5	1,5			
Limousine	Blanc	variable	7 à 8		Forte	27,5 à 29,65	-30	oui		2 à 3	1,5		40 à 47	47
Lourdaise	blanc, marron ou pie (10 % des individus)		10 à 15			32,15				2 à 3	1,8 à 2,5		50 à 60	
Manech	Blanc avec brins noirs épars		25 à 30			38,42				2 à 3	1,5 à 1,8		52 à 60 % en fonction du moment de la tonte	
Mergelland	noir-gris-brun	oui	mèches longues		Bonne	Epaisse				3 à 5				
Mérinos d'Arles	blanc	non	6 à 7		Faible	18,5 à 21,4	19 à 23			5 à 6	3	2 à 3	34 à 38	
Mérinos de Rambouillet	blanc, parfois noir et gris	non	6 à 7			16,7 à 20,65	18 à 20	oui		6,5	4,5		37	
Mérinos Précoce	Blanc		moyenne			20,65 à 21,4		oui		7 à 9	4 à 5		36 à 44	
Noire du Velay	brun à noir	oui	7		Bonne	25,55 à 27,5				1,8 à 2	1,2 à 1,5		44 à 45	
Ouessant	marron-noir principalement ; blanc	oui	8 à 10		Bonne	24 à 26				1,2 à 1,8	1 à 1,5	1 à 1,75	45	
Préalpes du Sud	blanc	variable	5			23,5 à 25,55				1,5	1		40	
Pyrénées Centrales	blanc, le type Castillonais peut avoir des plages rousses	oui	12 à 18			20 à 35				1,5 à 3	1 à 1,5			
Rava	blanche avec touffes brunes ou grises	oui	8 à 15			40				2	1,3 à 1,5		55	
Romane (ou Inra 401)	Blanc (principalement) ou colorée	oui			Moyenne			oui		3 à 5				
Rouge de l'Ouest	blanc	non	4 à 5			23 à 26		oui		1,5 à 3			62	
Rouge du Roussillon	roux jusque 6-7 mois puis blanc	oui	- de 10 cm			23,75 à 25,55				2 à 2,5			30 à 36	
Roux ardennais	Bise (jarrs bruns)	oui	grande variabilité		Bonne	Moyenne		oui		1,5 à 2				
Solognote	bise claire	oui	6		Bonne	25,55 à 27,5	28			2 à 2,5	1,2 à 1,5	1,5	45 à 55	50
Southdown	blanc	non	7 à 10	4 à 10	Faible	23,75 à 25,55	23 à 31	oui		3 à 4	2 à 2,5	1,75 à 3,75	40 à 50	
Suffolk	blanc, rarement gris	non	4 à 10		faible	25 à 33		oui		4,5	3	1,75 à 3,75	50	
Texel français	rare	non	15 à 20	10 à 12	Faible	27,5 à 29,65		oui		7	4,5 à 5		50 à 63 %	



Ce tableau est le fruit de différentes recherches et en évolution constante. Tous vos commentaires, questions, apports d'expérience, sont plus que bienvenus, à l'adresse filierelaine@laines.be. Il va sans dire qu'il est là pour rendre service et n'engage en rien la Filière laine :-). Toutes les sources sont mentionnées dans le 3ème onglet et font l'objet de codes de couleur. Attention, les standards d'une race peuvent être très différents de la réalité, en raison du désintérêt de la sélection sur base de la laine.

Races les plus présentes en Grande Région, autres races	Couleur	Présence de jarre	Longueur (cm)	Longueur (doc plus récents)	Feutrabilité	Finesse (microns)	Finesse en microns (données plus)	Gonflant	Elasticité	Poids moyen de la toison en suin en kg (Béliers)	Poids moyen de la toison en suin en kg (Brebis)	Poids moyen de la toison en suin en kg (données plus récentes)	Rendement moyen après lavage	Rendement moyen après lavage, données plus récentes
<u>Texel hollandais</u>	blanc		10 à 12		Faible	Moyenne		oui		2			60%	
Thones et Marthod	écru		20 cm et plus	max 15	Bonne	épaisse				3 à 4				
<u>Vendéenne</u>	blanc	non	10 à 12		Faible	25,55				4	3		45	
<u>Wensleydale</u>	dégradé gris à noir		jusqu'à 35		Bonne	Moyenne				3,5 à 7				
<u>Zwartbles</u>	noir-gris-brun	oui	7 à 15		Bonne	27		oui		2 à 3				

matelas solognote elastique ou gonflante ? peut-on déduire matelas : bonne élasticité; couette : bon gonflant et bon élasticité ?
matelas landaise elastique ou gonflante ?
couette mat suffolk
couette mat manech
rouge de l'ouest
limousine
charmoise
berrichonnes de l'indre
blanche du massif central (couette et matelas) donc gonflante et élastique
couette texel